




基层：混凝土

界面层（如进行抹灰）：1厚雷帝4237乳液+211预拌薄底砂浆

抹灰层（可选）：10厚雷帝3701乳液+226预拌厚底砂浆

防水层（可选）：0.5-0.8厚雷帝9255防水膜

胶粘层：5-8厚雷帝4237乳液+211预拌薄底砂浆

陶瓷薄板

填缝剂：雷帝1776填缝添加剂+1500系列彩色防霉填缝剂

伸缩缝：雷帝Latasil硅酮密封胶

外墙：混凝土上安装陶瓷薄板