



226 预拌厚底砂浆

DS-1051-1121



1. 产品名称

226 预拌厚底砂浆

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300

传真：+86-21-5789 2200

免费热线：+86-400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

226预拌厚底砂浆采用精选原料经工厂预拌而成，与水或3701乳液配合使用，制成具有高强度和高粘结力的中厚底专用砂浆。适用于室内外墙面粉灰、地面找平和水泥基面修补。

适用范围

墙地面找平及修补

产品优势

- 高抗压、抗开裂性能
- 与基面粘结牢固
- 适用于室内外墙地面
- 施工便捷

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆
- 砖石砌体

包装

25 千克/包，地面（HG）和墙面（VG）。

近似施工面积

一包 25 千克 226 预拌厚底砂浆 VG 与约 3.1-3.3 千克水或 3701 乳液混合，一包 25 千克 226 预拌厚底砂浆 HG 与约 3.7-4.0 千克水或 3701 乳液混合，可施工面积如下：

砂浆厚度（mm）	近似施工面积（m²）
10mm	1.5

储存

干燥、阴凉、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 1 年*。

*高湿度会降低产品的保质期。

局限性

- 不能直接用在金属表面。
- 应用与墙体饰面材料安装时，应遵循当地的建筑规范中相关的限制规定和技术规范。
- 瓷砖石材等面材安装用的胶粘剂、找平砂浆和填缝剂不能替代防水材料的功能，需要用到防水时，请选用雷帝防水材料。

注意：基层结构需完好、稳固，足以支撑瓷砖/石材等饰面材料。在各种动、静、冲击载荷或集中载荷作用下，基材的挠度在薄底法安装瓷砖时不得超过 L/360，在薄底法安装石材安装时不得超过 L/480，其中 L=跨距（除非当地建筑规范中有更为严格的挠度限值要求）。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅 SDS 安全说明书：

- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下步施工。

- 本品会对眼睛和皮肤有刺激作用，万一不慎接触，请立即用水清洗。
- 不可食用，在扬尘区应配戴呼吸面具。
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

GB/T 25181-2019 《预拌砂浆》干混地面砂浆

技术数据

项目	标准	数据
保水率，%	≥88	99.3
凝结时间，h	3~9	7.5
2h稠度损失率，%	≤30	4
28d抗压强度，MPa	M25，≥25	35

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

施工温度应在5-32℃之间。基材结构必须坚实、无浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、密封剂、养护剂等不利于粘结的物质。

找平前需标高，根据水平标准线 and 设计厚度，在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩（60mm×60mm 见方，与垫层完成面同高，用同种砂浆），间距双向不大于2m。对于特大面积的找平施工应进行冲筋，冲筋的间隔不应超过两米。在灰饼和冲筋达到可支持刮尺的强度时（21℃/50%相对湿度条件下至少24 小时）可继续进行后续施工。

材料制备

水或3701乳液与226 HG的配比约为1:7.8，与226 VG的配比约为1:6.5。先向干净的搅拌桶内加入一定量的水或3701乳液，再加入适量226，混合至合适的状态即可，配好的材料宜在2h内用完。

施工

界面层（扫浆）：先用水润湿基层至湿润无明显水状态，找平施工前应先做界面层（扫浆）。可选用254胶粘剂或4237乳液+211预拌薄底砂浆在待找平区域扫浆（按重量比约1：3混合并充分搅拌），厚度1mm左右。

地面找平：将搅拌好的材料直接倾倒在湿的界面层上并用刮尺刮平至设计标高。找平厚度建议在30mm以内。当找平厚度达到30mm时，应在中间铺设钢丝网进行加强处理。摊铺好的砂浆表面用刮板刮平后用木抹子打磨压平，大面积施工可施工抹光机等机械施工。

墙面抹灰：先用水润湿基层至湿润无明显水状态，将搅拌好的找平材料分次批抹在基层上并用刮尺刮平。单次厚度建议在10mm左右，找平厚度建议在30mm以内，超过20mm需在中间铺设钢丝网进行加强处理。摊铺好的表面用刮板刮平后用木抹子打磨压平。

养护

抹灰、找平层施工结束24 小时后可进行伸缩缝/分隔缝的切割操作（由于找平材料和养护环境等因素，该时间可根据现场实际情况调整）。

工具清理

施工后材料还未固化前用水清理工具。

成品保护

找平施工后在 21℃下养护 14 天可负轻载、正常行人或进行后续施工。在重载场合，需养护 28 天。寒冷天气需适量延长养护期。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术指导

请通过以下方式获得该产品的技术指导：

免费热线： +86.400.887.2010

电话： +86.21.5789.3300, ext. 501

传真： +86.21.5789.2200

技术文件和产品安全说明书

欲获得产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：
www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2021 雷帝国际有限公司
以上所有商标的知识产权为其持有者所有。
©2021 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.