



雷帝国际

260 建筑胶

DS-1301-0516



1. 产品名称

260 建筑胶

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300

传真：+86-21-5789 2200

免费热线：+86-400-887-2010

官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

260建筑胶是一种单组份水性乳液，能大幅提高水泥基砂浆、石膏基材料的强度、施工性能和耐久性，可作为建筑胶用于腻子的配置、瓷砖粘贴、墙地面的批嵌。

产品优势

- 有效提高水泥基砂浆和石膏基材料性能
- 绿色环保，不含甲醛

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆找平（抹灰）

包装

20 公斤/桶

储存

在温度大于 0℃，小于 43℃，干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 2 年。

局限性

- 表面必须是结构完好，稳定和刚硬的(参照以前修改过的包装)，足以支撑瓷砖/石材、薄砖块以及类似的饰面材料。在各种动载荷，静载荷和冲击载荷包括集中载荷作用下，基材的挠曲变形对薄底瓷砖/砖块安装而言，不得超过 L/360; 对薄底石材安装而言，不得超过 L/480，其中 L=跨距。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅MSDS安全说明书：

- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下步施工。
- 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，请立即用水冲洗。
- 如果出现分层，搅拌均匀后使用不会影响其性能。
- 不得误食。
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T438-2006《水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂》

技术数据

测试项目	标准要求	性能指标
不挥发物含量,%	≥6.0	6.3
粘结强度,MPa	≥0.5	0.5

有害物质限量	游离甲醛,g/ kg	≤1	0.2
	苯,g/ kg	≤0.2	未检出
	甲苯+二甲苯,g/ kg	≤10	未检出
	总挥发性有机物,g/ L	≤50	43

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：
www.laticrete.com.cn

5. 施工方法

基面准备

施工环境温度宜在5-32℃之间。基材结构应平整，坚实，需去除浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、养护剂等不利于粘结的物质。基面平整度要求达到3mm/2m。对于新浇筑的混凝土基面至少养护28d才能安装瓷砖石材。

施工

作为瓷砖胶粘剂：

与水泥砂混合，推荐水泥砂重量比为1：2~2.5，使用42.5等级的普通硅酸盐水泥，260加入量约为水泥砂总量的24~28%，搅拌均匀，等待五分钟，再次搅拌即可施工。

作为内墙腻子：

与白水泥和重钙粉混合，推荐白水泥和重钙粉重量比为30:70，260的加入量约为粉体总量的35%~45%（260的加入量会因所选粉料类型、细度等变化，不建议加水稀释），搅拌均匀，等待五分钟，再次搅拌即可施工。

作为找平材料：

用260部分或全部代替找平抹灰材料所用水，能有效提高性能。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。
请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：
免费热线： +86.400.887.2010
电话： +86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术指导

请通过以下方式获得该产品的技术指导：
电话： +86-21-5789 3300
传真： +86-21-5789 2200
免费热线： +86-400-887-2010

技术文件

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300； 传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn
©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。
©2016 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners