



雷帝国际

360 多功能胶粘剂乳液

DS-1291-0516



1. 产品名称

360 多功能胶粘剂乳液

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605
电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

360多功能胶粘剂乳液是一款用于替代801胶、901胶，绿色环保的水性添加剂，与水泥沙混合后能大幅提高其强度、施工性能和耐久性能。

适用范围

- 室内外瓷砖铺贴
- 界面处理
- 基面找平抹灰

产品优势

- 室内室外均适用
- 提高粘结强度和抗压强度
- 降低吸水率

- 提高抗冲击、抗化学侵蚀和抗冻等性能
- 提高柔韧性
- 施工便捷

推荐基面

- 混凝土
- 水泥砂浆

*仅限于室内用途

**请联系水泥背衬板制造商，询问具体的安装建议，并核实是否适用于室外。

包装

20 公斤/桶

储存

在温度大于 0℃ ，小于 43℃ ，干燥、通风条件下储存，包装完好产品的保质期为 2 年。

局限性

- 表面必须是结构完好，稳定和刚硬的(参照以前修改过的包装)，足以支撑瓷砖/石材、薄砖块以及类似的饰面材料。在各种动载荷，静载荷和冲击载荷包括集中载荷作用下，基材的挠曲变形对薄底瓷砖/砖块安装而言，不得超过 L/360; 对薄底石材安装而言，不得超过 L/480，其中 L=跨距。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅MSDS安全说明书：

- 在寒冷天气，必须经过进行充分得养护才可进行下步施工。
- 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，请立即用水冲洗。
- 不得误食。
- 避免儿童与之接触。

4. 技术参数

参照标准

JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》（360多功能胶粘剂乳液与42.5水泥配合使用）

技术数据

测试项目	标准要求	性能指标
拉伸胶粘原强度,Mpa	≥0.5	0.8
浸水后的拉伸胶粘强度,Mpa	≥0.5	0.5
热老化后的拉伸胶粘强度,MPa	≥0.5	0.7
冻融循环后的拉伸胶粘强度,MPa	≥0.5	0.6
晾置时间, 10min拉伸胶粘强度,MPa	≥0.5	0.55

注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方法和现场条件。

5. 施工方法

基面准备

施工环境温度宜在5-32℃之间。基材结构应平整，坚实，需去除浮灰、油污、蜡、腻子、油漆、养护剂等不利于粘结的物质。基面平整度要求达到3mm/2m。对于新浇筑的混凝土基面至少养护28d才能安装瓷砖石材。

施工

作为瓷砖胶粘剂：

与水泥砂混合，推荐水泥砂重量比为1：1~1：2，使用42.5等级的普通硅酸盐水泥，360加入量约为水泥砂总量的20~24%，搅拌均匀，等待五分钟，再次搅拌即可施工

作为界面剂：

与水泥砂混合，推荐水泥砂重量比为2：1~1：1，使用42.5等级的普通硅酸盐水泥，360的加入量约为水泥砂总量的24%~33%（用抹刀施工时约为24%，用辊筒施工时约为33%），搅拌均匀，等待五分钟，再次搅拌即可施工

作为找平材料：

用360部分或全部代替找平抹灰材料所用水，能有效提高性能

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

免费热线：+86.400.887.2010

电话：+86.21.5789.3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术指导

请通过以下方式获得该产品的技术指导：

电话：+86-21-5789 3300

传真：+86-21-5789 2200

免费热线：+86-400-887-2010

技术文件

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2016 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners