产品名称

DS-7131-0516



1. 产品名称

优时代-饰乐

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605
电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

优时代-饰乐是一种专为优时代系统配套使用而设计的乳液型透明保护剂，有亮光和哑光两种效果，可进一步提高态塑或派肤的抗污性、耐洗刷性、耐水性和耐久性，为施工后的优时代系统提供长效保护。

适用范围

优时代-态塑的表面保护。

产品优势

- 抗污性好
- 耐洗刷性好
- 耐水性强
- 增强态塑和派肤的颜色持久性
- 绿色环保产品，零 VOC

包装

5 公斤/桶

近似施工面积

一桶 5 公斤优时代-饰乐约可施工 20~30 ㎡。

注：本近似施工面积属理论值，现场实际用量与施工人员、施工环境和饰面砂浆粒径有关。

储存

储存于 0~43℃的环境中，在干燥、通风的条件下储存，包装完好的产品保质期为 2 年。

*避免受到雨雪、霜冻的影响。

注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅MSDS安全说明书：

- 不可与皮肤长时间接触，若不慎接触请立即用肥皂水清洗
- 不可与眼睛接触，接触后请立即用大量清水冲洗
- 不可食用
- 避免儿童接触

4. 技术参数

技术标准

GB/T9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》优等品的要求

技术参数

测试项目	标准要求	性能指标
施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍
表干时间	≤2h	50min
耐人工气候老化性	600h 不脱落、起泡、无裂纹	600h不脱落、起泡、无裂纹
耐水性	96h 无异常	96h无异常
耐碱性	48h 无异常	48h无异常
耐洗刷性	2000 漆膜未损坏	2000漆膜未损坏

5. 施工方法

基材要求：

基材表面应无灰尘、油脂、油漆等影响粘接的物质，基面温度应在 5~32℃之间，环境的相对湿度应在 85%以下。基面应充分干燥，建议含水率不超过 10%。基材平整度控制

在±3mm/2m。

施工方法：

优时代-态塑初步干燥后（环境温度+23℃,R.H 50%的条件下至少养护 72 小时后），可进行饰乐施工。施工时基面温度应在 5~32℃之间，环境的相对湿度应在 85%以下，基面要求含水率不高于 10%。将饰乐置于干净的搅拌桶内，加水（5%～10%）进行稀释，充分搅拌后直接滚涂或喷涂在优时代-态塑表面，在表干后（环境温度+23℃，湿度 50%条件下等待大约 4h）可滚涂或喷涂第二遍，要求均匀覆盖砂浆。

成品养护：

施工后的成品应进行自然养护。环境温度+23℃，R.H 50%的条件下，需养护 24 小时，未硬化的墙面应避免高温直射、雨水冲刷、风雪霜冻和外力破坏。

*低温环境下需延长养护时间。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300, ext. 501

传真: +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2016 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.