



雷帝国际

优时代-思齐

DS-7101-0516



1. 产品名称

优时代-思齐

2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号
邮编：201605

电话：+86-21-5789 3300
传真：+86-21-5789 2200
免费热线：+86-400-887-2010
官方网站：www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

优时代-思齐是一种新型的水泥基聚合物改性砂浆。具有粘结强度高、抗渗性好，适用于优时代-普耐施工前的基面处理。

适用范围

Ustyle体系的底层处理和翻新工程的界面处理

产品优势

- 粘结强度高
- 抗渗性好
- 绿色环保
- 施工方便

推荐基面

- 混凝土

- 水泥砂浆
- 砌体
- 石膏板
- 硅酸钙板
- 水泥纤维板

包装

20 公斤/包

近似施工面积

一包 20 公斤思齐与 5.0~5.4 公斤水混合，大约可施工 10~15m²

储存

在干燥、通风条件下储存，包装完好的产品保质期为 1 年*。

*储存环境湿度过高（R.H≥80%），会降低产品的保质期。

注意事项：

- 安全信息请参照雷帝产品安全数据表（MSDS）
- 本产品中含有硅酸盐水泥、可能会对眼睛和皮肤以及粘膜造成刺激应避免长时间与皮肤接触。如不慎接触了皮肤，应立即用大量肥皂水冲洗；
- 切勿内服，勿让儿童接触；
- 如不慎进入眼睛，应立即用大量干净的水冲洗至少 15 分钟，并立即就医；
- 如不慎吸入，需要马上转移到通风处；如不慎吞咽，如果吞咽人仍有意识，吞咽人应大量饮水，并设法呕吐，然后立即就医。

4. 技术参数

技术标准

JG/T298-2010《建筑室内用腻子》耐水性N型的要求

技术参数

测试项目	标准要求	性能指标
标准粘接强度（7d）	>0.5MPa	1.34MPa
施工性能	刮涂无障碍	刮涂无障碍
打磨性	手工可打磨	手工可打磨
耐水性	48 小时无异常	48小时无异常

5. 施工方法

*详细施工方法，见雷帝产品数据表或咨询雷帝技术部。

基层准备：施工和养护本产品时，基层温度应介于 5~32℃

之间。施工前应对基面的孔洞及缝隙进行填补，基面拉伸粘接强度应大于等于 0.5MPa，并清除灰尘、油脂、油漆等影响粘结的物质。基层平整度应控制在 $\pm 3\text{mm}/2\text{m}$ 范围内。如基面过于干燥需用适量清水润湿，保证基面处于湿润但无明水状态。

混合：在干净搅拌桶内，按着所提供的水与干粉的比例，往干净的搅拌桶内加入适量清水后，再加入干粉（水：干粉约为 1:4），用电动搅拌器将粉料和水充分搅拌约 2~3min 至均匀无结块状态，静置 5 分钟，再稍微搅拌即可施工。搅拌好的材料应在 1.5 个小时内用完，在 23°C，50%R.H 的条件下表面修整需在 20 分钟内完成，未使用完的材料不可二次加水使用。

施工：将搅拌均匀后的优时代-思齐批刮到基面上。

成品养护：施工后的成品应进行自然养护。在+23°C，R.H 50%，养护 24 小时，即可进行下一步施工。未硬化的墙面应避免高温直射、雨水冲刷、风雪霜冻以及外力破坏。

其他施工：在思齐施工完毕养护 3 天后，可以继续下道施工程序。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线： 400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线： 400-887-2010

电话： +86-21-5789 3300, ext. 501

传真： +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

www.laticrete.com.cn

雷帝（中国）建筑材料有限公司
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；
www.laticrete.com.cn

©2016雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其所有者所有。

©2016 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

产品数据表变更将不会另行通知，如欲获得最新版本，请登录雷帝公司网站：www.laticrete.com.cn

DS-7101-0516

